ГЕРМЕТИК ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЙ СОНЕТИК АКРИЛ

ТНВЭД 3214101009

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Герметик виброакустический Сонетик (Sonetik) Акрил – однокомпонентный акриловый герметик, предназначен для герметизации стыков и соединений в каркасных и бескаркасных обшивных конструкциях стен, потолков и перегородок. Служит для снижения вибрации, передающейся по твердым элементам в звукоизоляционных системах, тем самым повышая собственные звукоизолирующие свойства всей конструкции. Безопасный состав, обладает адгезией к большинству строительных материалов (металл, пластик, стекло и т.д.). Прост и удобен в применении, наносится с помощью монтажного пистолета.



НАЗНАЧЕНИЕ

Герметичное соединение и заполнение швов, стыков, щелей в звукоизоляционных системах

СОСТАВ

Акриловый латекс

ПРИМЕНЕНИЕ

Каркасные и бескаркасные звукоизоляционные системы для стен и потолков, герметезация стыков

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Тара	Объём, мл	Вес, кг
Герметик виброакустический Сонетик Акрил	**туба**	**310**	**0,35**
Герметик виброакустический Сонетик Акрил	**файл-пакет**	**600**	**0,9**
Герметик виброакустический Сонетик Акрил	**ведро**	**5000**	**7**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенные виброакустические свойства
- Адгезия к большинству строительных материалов
- Надёжно герметизирует стыки и соединения любых размеров
- Устойчив к воздействию УФ-излучения
- Не имеет специфического запаха
- Не является агрессивной средой

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Паспорт безопасности Герметик Сонетик Акрил
- Протокол акустических испытаний Герметик Сонетик Акрил №219-32 от 15.06.2021
- СГР Герметик Сонетик Акрил
- Сертификат соответствия Гост-Р Герметик Сонетик Акрил до 17.02.2031.pdf
- Альбом типовых технических решений (АТР). Методическое пособие Министерства строительства 2025
- **Скачать все документы (5) шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сонетик

Динамический модуль упругости при нагрузках, МПа	**не более 3**
Запах	**при затвердевании не имеет**
Цвет	**белый**
Растворимость в воде	**нерастворимый**
Температура воспламенения, ^{o}C	**150**
Плотность, кг/л	**1,5**
Усадка	**10-15%**
Текучесть, мм	**0**
Рабочая температура применения, ^{o}C	**от -20 до +35**
Рабочее время	**60 мин**

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке, погрузке и разгрузке виброакустического герметика Сонетик необходимо обеспечить его сохранность от повреждений.

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре до +35^{o}C, в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков и грунтовых вод. Допускается хранение в закрытых картонных коробках, в 5 ярусов.

Для виброакустического герметика Сонетик Акрил допускается кратковременная заморозка (не более 5 дней), количество циклов замораживания/размораживания не более 5. Перед использованием необходимо дать материалу отстояться не менее 24 часов при температуре +20-25^{o}C.

Прогнозируемый срок службы не менее 20 лет.

Модификации	Упаковка	Количество в упаковке, шт.	Размер упаковки, (ДхШхВ), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м^{3}
Герметик виброакустический Сонетик Акрил (туба)	**коробка**	**25**	**260x260x240**	**12**	**0,016**
Герметик виброакустический Сонетик Акрил (ведро)	**паллета**	**80**	**1200x800x900**	**578**	**0,864**
Герметик виброакустический Сонетик Акрил (файл-пакет)	**коробка**	**12**	**365x205x155**	**10,8**	**0,012**

Материал грузится в фуру кратно коробкам. Класс опасности груза – безопасный груз.
Срок годности: 18 месяцев с момента производства.

TECHNOSONUS
TECHNOSONUS