УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ БАУТГЕР

ТНВЭД 3506100000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Баутгер (Bautger) – контактный универсальный клей для фиксации материалов с пористой и волокнистой структурой (поролон, минеральные плиты, войлок), декоративных отделочных материалов, а также тяжелых звукоизоляционных мембран. Имеет хорошую адгезию к дереву, фанере, картону, ДСП, ОСП и другим твёрдым поверхностям. Специально разработанная формула позволяет наносить состав вручную (с помощью кисти или валика) либо путем распыления через пневмопистолет с диаметром сопла 1,5-3 мм. Клей также выпускается в формате аэрозольного баллончика для экономного и равномерного нанесения в труднодоступных местах.



НАЗНАЧЕНИЕ

Надёжное склеивание материалов с разной текстурой и показателем плотности

СОСТАВ

Органические растворители, синтетические каучуки, смолы и модифицирующие добавки

ПРИМЕНЕНИЕ

Приклеивание пористых материалов, тяжелых звукоизоляционных мембран, матов ТермоЗвукоИзол к рабочим поверхностям при устройстве звукоизоляции

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Упаковка	Объём, л	Вес, кг
Клей Bautger 10 л	**канистра**	**10**	**11**
Клей Bautger 1 л	**канистра**	**1**	**1,1**
Клей Bautger 750 мл	**аэрозольный баллончик**	**0,75**	**0,75**

Обязательно применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) и проветривание помещения во время нанесения клея. При хранении и использовании следует строго выполнять требования правил безопасности при обращении с легко воспламеняющимися жидкостями. Не следует подвергать ёмкости действия источников искр, огня, тепла и прямых солнечных лучей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применение с плотными, пористыми, волокнистыми материалами
- Прочное клеевое соединение
- Не деформирует склеиваемые поверхности
- Простое и удобное использование, разные способы нанесения
- Образует эластичный клеевой шов
- Отличная адгезия с разными основаниями

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Протокол температуры самовоспламенения Клей Баутгер (Bautger)
- СГР Клей Баутгер (Bautger)
- Паспорт безопасности: клей Баутгер (Bautger)
- **Скачать все документы (3) шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	**вязкая однородная жидкость красного цвета**
Динамическая вязкость при 20 °С, мПа*с	**1350 - 1750**
Плотность при 20°С, кг\л	**1,0±0,1**
Содержание сухих веществ	**не менее 50%**
Открытое время (при одностороннем нанесении), минут	**4-5**
Время первичного схватывания, мин	**1**
Время полного затвердевания, час	**24**
Теплостойкость, °С	**От -20 до +50**
Огнеопасность	**огнеопасен**

Средний расход клея при монтаже

Клей Баутгер, канистра 11/1,1 кг	**200 г/м^2**
Клей Баутгер, баллончик 750 мл	**200 мл/м^2**

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Количество штук в упаковке	Вес упаковки, кг	Количество упаковок на паллете, шт	Вес паллеты, кг	Объем паллеты, м^3
Клей Bautger 10 л	**без упаковки**	**1**	**11**	**40**	**440**	**0,48**
Клей Bautger 1 л	**картонный короб**	**18**	**19,8**	**16**	**316,8**	**0,35**
Клей Bautger 750 мл	**картонный короб**	**20**	**0,75**	**27**	**20,25**	**0,0336**

При транспортировке, погрузке, выгрузке и хранении клея Баутгер необходимо обеспечить его защиту от ударов, повреждений, загрязнения и воздействия влаги. Транспортировка клея Баутгер производится не более чем в три ряда.

Материал грузится как кратно канистрам, так и кратно паллетам при помощи погрузчика.

Хранить клей рекомендуется в помещении, предназначенном для хранения легко воспламеняющихся жидкостей, при температуре от +10^{o}С до +25^{o}С в герметично закрытой таре.

Клей можно разбавлять растворителем метилен-хлоридом в пропорциях 10:1 (на 10 л клея не более 1 л растворителя). Если клей загустел до истечения срока годности, разбавьте его согласно данной рекомендации.

Срок годности 12 месяцев (обычная тара). Срок годности 36 месяцев (аэрозольная упаковка).



8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play