ЗВУКОИЗОЛ ВЭМ

ТНВЭД 6806900000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Звукоизол ВЭМ – тонкая эластичная звукоизоляционная мембрана российского производства. Изготовлена на основе минеральных наполнителей и полимеров высокой плотности. Это придает материалу высокую массу, которая позволяет обеспечивать хорошую звукоизоляцию различных элементов строительных конструкций.



НАЗНАЧЕНИЕ

Звукоизоляция каркасно-обшивных конструкций стен, перегородок и потолков

СОСТАВ

Минеральные наполнители, высоконаполненные полимеры, органические масла

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для звукоизоляции в каркасно-обшивных конструкциях стен, перегородок и потолков. В качестве финишной отделки рекомендуется использовать лист ГКЛЗ АкустикГипс.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ	Поверхностная плотность, кг/м^2	Толщина, мм	Размеры рулона, м	Площадь, м^2
Звукоизол ВЭМ 2мм	**28**	**4,04**	**2**	**2,5 x 1,2**	**3**
Звукоизол ВЭМ 4мм	**34**	**8,08**	**4**	**2,5 x 1,2**	**3**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективное улучшение звукоизоляции
- Эластичность
- Минимальные потери полезного пространства
- Экологичность
- Широкие возможности применения - универсальность
- Выгода относительно аналогов

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Звукоизол ВЭМ. Диплом конкурса 100 лучших товаров России
- Декларация качества Звукоизол ВЭМ
- Протокол акустических испытаний Звукоизол ВЭМ
- Сертификат ГОСТ Р Звукоизол ВЭМ, ФТ до 22.05.26
- Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы по Звукоизол ВЭМ
- **Скачать все документы (8) шт.**

TECHNOSONUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физико-технические характеристики	Метод проверки	Звукоизол ВЭМ 2 мм	Звукоизол ВЭМ 4 мм
Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ	**-**	**28**	**34**
Плотность, кг/м^3	**-**	**2020**	**2020**
Твердость по Шор А, ед. Шор А	**ГОСТ 263-75**	**15-16**	**15-16**
Температурный предел хрупкости, ^oC	**ГОСТ 7912-74**	**-20**	**-20**
Сопротивление раздиру, Н/м	**ГОСТ 262 метод Г**	**5,45**	**5,45**
Рекомендуемый температурный режим для монтажа	**-**	**от +5 до +35^o С**	**от +5 до +35^oC**
Рекомендуемый температурный режим эксплуатации	**-**	**от - 40 до +70^o С**	**от - 40 до +70^o С**
Пластичность на изгибе	**ТТМ 37.102.0043-2010 Приложение Б**	**Выдержано**	**Выдержано**
Теплостойкость при t150С в течении 30мин	**ТТМ 37.102.0043-2010 Приложение Б**	**Выдержано**	**Выдержано**
Стабильность размеров при t170С в течении 30мин	**ТТМ 37.102.0043-2010 Приложение Б**	**Выдержано**	**Выдержано**
Слипаемость под нагрузкой t60С в течении 6 часов	**ТТМ 37.102.0043-2010 Приложение Б**	**Выдержано**	**Выдержано**
Сопротивляемость сдвигу кг/см^2	**Гост 14759-69**	**0,48**	**0,99**
Динамический модуль упругости Ед, МПа, динамическая жесткость, s', МН/м3, и коэффициент относительного сжатия, εд	**-**	**Ед / εд**	**Ед / εд**
Нагрузка на образец 2 000 Па	**-**	**0,032**	**0,04**
Нагрузка на образец 5 000 Па	**-**	**0,08**	**0,04**



НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Количество рулонов в паллете, шт	Площадь в паллете, $м^2$	Вес паллеты, кг	Паллет в еврофуре, шт	Количество рулонов в фуре, шт	Вес в фуре, кг	Площадь в фуре, $м^2$
Звукоизол ВЭМ 2	**паллета**	**48**	**144**	**547**	**32**	**1536**	**17510**	**4608**
Звукоизол ВЭМ 4	**паллета**	**30**	**90**	**684**	**28**	**840**	**19152**	**2520**

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, поддоны один на другом не размещаются.
Продукция поставляется в рулонах с картонной сердцевиной внутри.

Для исключения деформации материала:
- не допускать складирование на паллеты с материалом иных грузов;
- не допускать вертикальное хранение рулонов материала, а также ударные нагрузки по торцам материала в процессе погрузочно-разгрузочных работ и при хранении;
- не превышать количество материала на одной паллете согласно тарной упаковке.

Хранить продукцию необходимо в оригинальной упаковке вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 30^oC.

В случаях транспортировки или хранения материала при температуре ниже +10С, перед монтажом необходимо выдержать 24 часа в помещении при температуре от $+20^oC$.

Срок хранения 24 месяца.
По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

TECHNOSONUS

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play